

Boletín del Producto

Concept® 111 Película para Borrar/Escribir en Seco Adhesivo permanente

El Concept® 111 es una película transparente de 2-mil (.002 de pulgada) cubierta con un adhesivo acrílico permanente sensible a la presión sobre un liner de papel liso diseñado para uso con marcadores de borrado en seco.

Aplicaciones

Este producto se recomienda para producir gráficos de usos generales, calcomanías y substratos que no han sido impresos para uso con marcadores para escribir en seco. Los substratos típicos son papel, cartón, fotos, y substratos no impresos. Si va a producir pizarras, para escribir en seco, para uso industrial o laminados de múltiples capas ya sea de plástico o de metal, consulte a su representante de ventas de Concept. Esto incluye los anuncios en las pizarras que comúnmente se encuentran en los hospitales, los establecimientos comerciales y los restaurantes.

Para mejores resultados, le sugerimos las siguientes marcas de marcadores para escribir en seco: Avery, Marks-a-lot® (punta de cincel), Expo Scents® (punta de cincel), Expo Bold color® (punta de cincel), Expo regular® (punta de cincel).

Grosor:	Película	2.0 mil
	Adhesivo	0.8 a 1.0 mil
	Liner	4.0 mil
	(Variación del grosor +/- 10%)	

Estabilidad Dimensional

La película puede reaccionar al calor durante el proceso. Durante el proceso de laminado no use excesiva tensión para desenrollar o presión en el rodillo de corte de la laminadora ya que esto puede ocasionar deformación en el terminado de la laminación del producto.

Rangos de Temperatura

Temperatura mínima de aplicación	+40°F. (4.4°C)
Rango de temperatura de servicio	-40°F a 200°F. (-40 a 93.3°C)

Vida Exterior Esperada

Limitada
La película para escribir en seco tiene una resistencia limitada a la exposición UV. Pruebe completamente para cualquier uso extendido al aire libre.

Adhesión

Al acero inoxidable 48 onzas/pulgada
PSTC-1 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.
Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.

Resistencia al Agua

Buena. No se recomienda sumergirla.

Resistencia a la Humedad

Buena

Estabilidad de Almacenamiento

1 año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

Código del Producto

Concept 111-54



***Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.***

309 S. Union • P.O. Box 158 • Sparta, Michigan 49345 • (616) 887-7387 • (800)253-3664 • FAX (616)887-0537

Página web: www.generalformulations.com • correo electrónico: gfiinfo@generalformulations.com

Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.